

STEPROCK PLUS

KARTA PRODUKTOWA

OPIS PRODUKTU	Płyty ze skalnej wełny do izolacji akustycznej i termicznej w rozwiązaniach akustycznych podłóg pływających.		
KOD WYROBU	MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-CS(10)20-SD* -WS-WL(P)-CP4-MU1		
NORMA	EN 13162:2012+A1:2015		
CERTYFIKAT CE	1390-CPR-323/12/P		
ZASTOSOWANIE	Niepalne ocieplenie: ■ podłóg na stropie na podkładach cementowych lub anhydrytowych o minimalnej masie 115 kg/m ²		
PARAMETRY TECHNICZNE	Współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$	
	Naprężenia ściskające przy 10% deformacji CS(10)	$\geq 20 \text{ kPa}$	
	*Sztywność dynamiczna SD [MN/m ³]		
	34	25	20
	20 mm	30 mm	40 mm
	Ścisłość	$\leq 4 \text{ mm}$	
	Krótkotrwała nasiąkliwość wodą	$WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$	
	Długotrwała nasiąkliwość wodą	$WL(P) \leq 3 \text{ kg/m}^2$	
	Stabilność wymiarowa w podwyższonej temperaturze (70°C)	$DS(70,-) \leq 1\%$	
	Przenikanie pary wodnej	$MU1 \mu = 1$	
PARAMETRY TECHNICZNE	Reakcja na ogień	A1 wyrób	
	Wartość współczynnika przewodzenia ciepła w funkcji starzenia	$\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$	
	Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji	A1	
	Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym	1,10-1,20 kN/m ³	



długość	szerokość	grubość	opór cieplny R_D	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie
[mm]	[mm]	[mm]	[m ² ·K/W]	[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]
1000	600	20	0,55	12	7,20	20	144,00
1000	600	30	0,80	10	6,00	16	96,00
1000	600	40	1,10	6	3,60	20	72,00
1000	600	50	1,35	4	2,40	24	57,60

Produkt dostarczany wyłącznie na paletach o wymiarach 2000x1200 mm.