

VENTIROCK F SUPER

KARTA PRODUKTOWA



OPIS PRODUKTU	Płyty ze skalnej wełny z okładziną z włókniny szklanej do izolacji termicznej i akustycznej o gęstości nominalnej 110 kg/m ³ (grubość 50-60 mm) oraz 120/70 kg/m ³ (grubość 80-200 mm)		
KOD WYROBU	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,70-MU1 dla grub. 50-79 mm MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,95-MU1 dla grub. 80-200 mm		
NORMA	EN 13162:2012+A1:2015		
CERTYFIKAT CE	1390-CPR-0296/11/P		
ZASTOSOWANIE	Niepalne ocieplenie: ■ ścian z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski), ■ ścian z elewacją z kamienia, szkła, ■ ściany osłonowe.		
PARAMETRY TECHNICZNE	Współczynnik przewodzenia ciepła		λ = 0,033 W/mK
	Wskaźnik pochłaniania dźwięku		α _w = 0,70 A _{Wi} dla grub. 50-79 mm α _w = 0,95 A _{Wi} dla grub. 80-200 mm
	Krótkotrwała nasiąkliwość wodą		WS ≤ 1 kg/m ²
	Długotrwała nasiąkliwość wodą		WL(P) ≤ 3 kg/m ²
	Stabilność wymiarowa w określonej temperaturze (70°C) i wilgotności (90%)		DS(70,90) ≤ 1%
	Przenikanie pary wodnej		MU1 μ = 1
	Klasa reakcji na ogień		A1 wyrób
	Wartość współczynnika przewodzenia ciepła w funkcji starzenia/degradacji		λ = 0,033 W/mK
	Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji		A1 wyrób

długość	szerokość	grubość	opór cieplny R_D	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie
[mm]	[mm]	[mm]	[m ² ·K/W]	[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]
1000	600	50	1,50	8	4,80	30	144,00
1000	600	60	1,80	8	4,80	25	120,00
1000	600	80	2,40	6	3,60	25	90,00
1000	600	100	3,00	4	2,40	30	72,00
1000	600	120	3,60	4	2,40	25	60,00
1000	600	150	4,50	4	2,40	20	48,00
1000	600	160	4,80	3	1,80	25	45,00
1000	600	180	5,45	3	1,80	20	36,00
1000	600	200	6,05	3	1,80	20	36,00

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.