


# BETONYP

Płyty cementowo-wiórowe

Składaj palety spięte taśmą, unikniesz dzięki temu ich łódkowaniu.



Unikaj przechowywania płyt w miejscach, w których zostały w ostatnim czasie wykonane wylewki lub mokre tynki.



Płyty muszą być przechowywane w suchym i nienasłonecznionym miejscu.




W przypadku wykorzystania płyt na podłogach pływających lub wykorzystaniu dwóch warstw płyt, należy je ze sobą połączyć mechanicznie w celu uzyskania równej i trwałej powierzchni.



Narażanie płyt na zmiany temperatury oraz wilgotności podczas przechowywania i montażu, powoduje naturalny proces krawędziowania, aby zachować płaszczyznę, płyty należy dociążyć.



platforma  
izolacji 



Gęstość nasypowa: **1350 ± 75 kg/m<sup>3</sup>**  
Wytrzymałość na zginanie: **≥ 9,0 N/mm<sup>2</sup>**  
Reakcja na ogień: **B-s1**  
Sztywność: **≥ 4500 N/mm**  
Biologiczna trwałość: **3 klasa**

Siemianowicka 84  
41-902 BYTOM

Telefon: +48 602 244 090  
Telefon: +48 505 425 895

E-mail: [biuro@platformaizolacji.pl](mailto:biuro@platformaizolacji.pl)

platforma  
izolacji  / szukasz wełny...?  
znalazłeś!



Największy  
sklep z  
wełną  
mineralną

W POLSCE!