

climowool



climoplus⁺ ALU 110

Metalizowana folia paroizolacyjna

www.climowool.pl

climoplus⁺ ALU 110

Wzmocniona włóknem szklanym folia paroizolacyjna z wielowarstwowego polietylenu powlekanego aluminium. Zalecane zastosowanie: do dachów skośnych, ścian zewnętrznych (do stosowania od wewnątrz). Zaprojektowana jako opóźniacz pary wodnej dachów skośnych, w konstrukcjach budynków szkieletowych i ścianach działowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Przepuszczalność pary wodnej $S_d=50m$.



SKŁADOWANIE I MONTAŻ

Rolki paroizolacji składować w oryginalnym opakowaniu zbiorczym. Nie piętować palet. Rolki luzem przechowywać w pozycji poziomej.

WŁAŚCIWOŚCI

Przepuszczalność pary wodnej, S_d (EN ISO1931)	50 m (± 30 %)
Wydłużenie przy zerwaniu (EN12311-2)	12 (L) / 7 (T) %
Masa powierzchniowa (EN1849-2)	110 (± 15 %) g/m ²
Opór dyfuzyjny pary wodnej (EN 1931)	2,5*1011 ± 30 % m ² sPa/kg
Szerokość rolki	1,5 ($\pm 0,5$ %) m
Długość rolki	50 (-0/+ 2 %) m
Powierzchnia m ²	75 m ²
Wytrzymałość na rozciąganie (EN 12311-2)	270 / 170 N/50 mm
Wytrzymałość na rozrywanie (EN 12310-2)	120 / 120 N
Reakcja na ogień (EN ISO 11925-2)	E
Wodoszczelność po sztucznym starzeniu	Spełnione
Wodoszczelność (2KPA) (EN 1928)	Spełnione

Waga brutto – 600 kg

Waga netto – 7,125 kg x 80 = 570 kg

Objętość – ok. 3,24 m³

Wymiary palety – 120 cm x 150 cm

Ilość w opakowaniu – 1 szt.

Ilość opakowań na palecie – 80 szt.



Długość [mm]	Szerokość [mm]	Numer produktu	Kategoria dostaw	Ilość/Opak. [szt.] / [m ²]	Opak./Paleta [szt.] / [m ²]
50 000	1 500	867172	B	1 / 75,00	80 / 6000,00

Obowiązują informacje zawarte w aktualnych wydawnictwach climowool sp. z o.o.

climowool sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6
02-134 Warszawa

Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 605 455 792 / fax: +48 22 369 67 10
e-mail: biuro@climowool.com

www.climowool.pl