

ISOLOOSE

WEŁNA ROZDROBNIONA

OPIS

Wełna mineralna jako produkt naturalny, nieorganiczny otrzymywana jest w wyniku stopienia skał - bazalt, gabbro.
Stanowi doskonałą izolację termiczną i akustyczną, oraz gwarantuje wysoką odporność ogniową.

ZASTOSOWANIE

Do izolacji cieplnej, akustycznej i ogniowej:
- stropodachów wentylowanych (dwudzielnych),
- poddaszy nieużytkowych na stropie masywnym,
- ścian szczelinowych.

Rozdrobnioną wełnę mineralną ISOLOOSE należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu aż do momentu aplikacji.
Towar należy przechowywać w taki sposób, aby zabezpieczyć go przed wilgocią i opadami atmosferycznymi.



PAKOWANIE

Masa 1 worka	Ilość worków na palecie	Masa palety	Ilość palet na samochodzie	Dostawa całopojazdowa
[kg]	[szt.]	[kg]	[szt.]	[kg]
10 (±10%)	70	700	13	9100

PARAMETRY

ISOLOOSE MW-EN14064-1-S1-WS-MU1		
Deklarowane właściwości wyrobu	Jednostka miary	Wartości
Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D	[W/mK]	$\leq 0,039$
Pokrycie i gęstość	kg/m ³	60-70
Podatność na osiadanie materiału w stanie luźnym	%	≤ 1
Odporność termiczna włókien	[°C]	750
Nasiąkliwość metodą częściowego zanurzenia	[kg/m ²]	≤ 1
Klasyfikacja ogniowa	A1 wyrób niepalny	
Hydrofobowość	nie chłonią wilgoci	

DOPUSZCZENIA

Certyfikat stałości właściwości użytkowych nr 1434-CPR-0167
Deklaracja właściwości użytkowych nr 12/2016 na zgodność z Normą PN-EN 14064-1:2012
Atest higieniczny MW nr HK/B/0570/2016



ISOLOOSE

ISOROC Polska S.A.
ul. Leśna 30, 13-100 Nidzica
tel. (+48 89) 625 03 01
fax (+48 89) 625 03 02
e-mail: nidzica@isoroc.pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
ul. Leśna 30, 13-100 Nidzica
tel. (+48 89) 625 03 12/27
fax (+48 89) 625 03 19
e-mail: zamowienia@isoroc.pl